

Hz Akustikputs 09



- Vit puts.
- Kan tonas i de flesta NCS- och RAL-färger.
- Tillverkad av bomullsavfall från textilindustrin.
- Låg förbrukning
- Lätt att applicera
- Kan repareras och underhållas.

Användningsområde

- Vardagsrum och kök/allrum
- Kontor och mötesrum
- Restauranger, kantiner och hotell
- Korridorer och trapphus
- Balkongfronter
- Museer och kulturbyggnader
- Våtrum, wellness och simbassänger
- Kan göras tvättbar genom impregnering

Materialbas

Bruksklar akustikputs baserad på upcyclat textilavfall av bomull.

Förvaring

Produkten tål inte frost och ska förvaras vid temperaturer mellan minst +5 °C och högst 30 °C, skyddad mot direkt solljus.

Utförande

Hz Akustikskiva 001, 007, 009, 011 och 027+ fästs antingen med lim eller mekaniskt (gäller skivor 009, 011 och 027+). Skarvar fylls med Hz Fill och slipas med giraffslip kopplad till dammsugare. Hz Akustikputs 09 appliceras i 2-3 lager med sprututrustning. När det andra lagret har applicerats är ytan färdigbehandlad. Följ alltid leverantörens instruktioner.

Förhållanden på platsen

Temperaturen vid applicering och torkning ska vara mellan 15 °C och 22 °C. Relativ luftfuktighet får inte överstiga 50 %, eftersom detta kan påverka torkningsprocessen. Använd fläkt för att säkerställa korrekt uttorkning.

Torktid

Ca. 1 dag vid 20 °C och max 50 % RF per lager.

Hz Akustikputs 09

**Hänvisningar**

Information om säkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens säkerhetsdatablad. De angivna uppgifterna, inklusive särskilda rekommendationer för bearbetning och användning, baseras på vår kunskap och erfarenhet under normala förhållanden och förutsätter korrekt lagring och användning. Eftersom material, underlag och arbetsförhållanden kan variera, kan ingen garanti ges för det slutliga resultatet eller vidhäftningen. Det är alltid användarens ansvar att säkerställa att produkten är lämplig för det aktuella ändamålet.

Specifikationer

Färg	Standardvit färg. Kan tonas i de flesta NCS- och RAL-färger.
Förpackningsstorlek	10 kg hink.
Förbrukning	Cirka 2,5 kg/m ²
VOC-halt	EU-VOC-nivå: kategori A/a/wb 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 0 g/l VOC.
Brandklass	A2-s1, d0 för färdigt system på Hz Akustikskiva: 001, 001-R, 007, 007-R, 009, 009-R, 011, 011-R, 071 och 073.
Torktid	Cirka 1 dag vid 20 °C och max 50 % RF.