

Rengöring	Normal rengöring utförs genom lätt dammsugning med en ren borste. Det får INTE göras några försök att rengöra ytan med vatten eller rengöringsmedel. Alternativt kan ytan slipas lätt med en slipkloss, korn 60.
Lätt underhåll	Ytan får aldrig målas eller behandlas med andra produkter än de som är godkända av leverantören/tillverkaren. Vid nedsmutsning med exempelvis kaffe, vin, cola, nikotin m.m. avlägsnas missfärgningen genom att applicera en 10 % väteperoxidlösning med en spray-flaska. Behandlingen upprepas tills missfärgningen är borta. Vid andra typer av märken kan dessa vanligtvis avlägsnas med sandpapper, korn 60. Taket kan fräschas upp genom lätt slipning med en Mirka Deros-slipmaskin ansluten till en dammsugare och sandpapper, korn 60.
Ventilation	Ventilationsanläggningen ska vara i drift året runt med ett konstant undertryck på 4 Pa. En korrekt insturerad anläggning förhindrar att övertryck i bostaden pressar rumsluft och dammpartiklar genom takkonstruktionen, vilket kan medföra nedsmutsning av ytan. Vi rekommenderar att ventilationsanläggning och -rör inspekteras vid behov. Tilltänkta filter eller ventilationsöppningar kan minska utsugningen och vända undertrycket till ett övertryck, med risk för nedsmutsning av taket som följd.
Skador	Vid skador appliceras ny puts på det skadade området, som slipas efter torkning. Det är normalt inte nödvändigt att behandla hela ytan. Reparationer kan normalt utföras flera år efter installation utan synliga spår.
Omfattande underhåll	Vid kraftig nedsmutsning slipas ytan lätt med en slipmaskin ansluten till en dammsugare. Använd sandpapper, korn 60. Om du önskar en ny färg eller puts ska taket putsas om. Detta görs genom lätt slipning och applicering av ett nytt, tunt lager, utan att den akustiska effekten försämras.
Goda råd	Ytan bör endast beröras med helt rena händer eller handskar. Det får INTE göras försök att rengöra med vatten eller rengöringsmedel. Vid nedsmutsning, exempelvis damm eller fingeravtryck, får man INTE försöka gnugga bort det, det kommer bara att massera in smutsen i ytan. Slipa i stället lätt med korn 60. Ytan får INTE målas. Kontakta Hz Acoustic eller installatör för rådgivning.
Förnyelse av ytan	Ytan slipas lätt och ny puts appliceras med en liten sprutpistol. Åtgång ca 0,5 kg/m ² . Kontakta Hz Acoustic för mer information.