

Hz Akustikputs C



Användningsområde



- Vit, slät puts.
- Kan tonas i de flesta NCS- och RAL-färger.
- Kan användas i våtutrymmen.
- Lätt att applicera.
- Kan repareras och underhållas.

Materialbas

Bruksklar mineralbaserad akustikputs.

Förvaring

Produkten tål inte frost och ska förvaras vid temperaturer mellan minst +5 °C och högst 30 °C, skyddad mot direkt solljus. Hållbarheten är minst 12 månader i öppnad originalförpackning.

Utförande

Hz Akustikputs C kan utföras av installatörer eller efter utbildning. Kan användas på flera underlag, fråga vid behov. Putsen appliceras maskinellt med sprututrustning. Läs leverantörens instruktioner.

Förhållanden på platsen

Temperaturen vid applicering och torkning ska vara mellan 15 °C och 22 °C. Relativ luftfuktighet bör inte överstiga 50 %, eftersom detta kan påverka torkningsprocessen. Använd fläkt för att säkerställa korrekt uttorkning.

Torktid

Ca. 1-2 timmar vid 20 °C och max 50 % RF per lager.

Hänvisningar

Information om säkerhet vid transport, förvaring, hantering och avfallshantering framgår av produktens säkerhetsdatablad. De angivna uppgifterna, inklusive särskilda rekommendationer för bearbetning och användning, baseras på vår kunskap och erfarenhet under normala förhållanden och förutsätter korrekt förvaring och användning. Eftersom material, underlag och arbetsförhållanden kan variera, kan ingen garanti ges för slutresultatet eller vidhäftningen. Det är alltid användarens ansvar att säkerställa att produkten är lämplig för det aktuella ändamålet.

Hz Akustikputs C



Specifikationer

Färg	Standard vit. Kan tonas i de flesta NCS- och RAL-färger.
Förpackningsstorlek	15 kg hink. Hinken är tillverkad av 100 % återvunnen plast.
Förbrukning	0,5 - 1,5 kg/m ²
MAL-kod (1993)	00 - 1
Brandklass	lcke brännbart
pH-värde	Cirka 8,5 - 9,5 vid 20 °C
Torktid	1-2 timmar vid 20 °C och max 50 % RF per lager.